

### ANWENDUNGSGEBIETE

DZ, DI-zk, WH, WI-zk, WTR



- ▲ Zwischensparrendämmung
- ▲ Gefachdämmung von Wänden in Holzrahmen- und Holzständerbauweise
- ▲ Dämmung von Holzbalkendecken
- ▲ Dämmung der obersten Geschosdecke
- ▲ Dämmung von Aufrippungen auf mineralischen Untergründen

EIGENSCHAFTEN NATURHELD HOLZFASEREINBLASDÄMMUNG	
Zulassung / Europäische Technische	ETA-23/0125
Empfohlene Einblasrohddichte raumfüllend	33–43 [kg/m <sup>3</sup> ]
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD	0,041 [W/mK]
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λB	0,043 [W/mK]
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B2
Volldeklaration	Holzfaser, Brandschutzmittel
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ	1-2
Spezifische Wärmekapazität	2100 [J/(kgK)]
Abfallschlüsselnummern nach AVV	030105, 170201

	GEWICHT BALLEN IN KG	ANZAHL BALLEN PRO PALETTE	GEWICHT PALETTE IN KG	AUF ANFRAGE
foliert	15	21	315	
unfoliert	20	21	420	