

AMBITI DI IMPIEGO

DI-zg, WH, WI-zg, WTR



▲ Pannello isolante in fibra di legno intonacabile per interni

▲ Senza listello di fissaggio con substrato per massetti a secco e umidi

▲ Con listello di fissaggio per l'ancoraggio delle sovrastrutture per pavimenti

CARATTERISTICHE NATURHELD, PANNELLO ISOLANTE IN FIBRA DI LEGNO PER INTERNI 140	
Etichettatura	WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR10-WS1,0-MU3
Densità apparente	140 [kg/m ³]
Valore nominale della conducibilità termica λ_D	0,041 [W/(mK)]
Valore di misurazione della conducibilità termica λ_B	0,043 [W/(mK)]
Comportamento al fuoco secondo DIN EN 13501-1	E
Classe di materiale da costruzione secondo DIN 4102-1	B2
Dichiarazione completa	Fibre di legno, legante PMDI, paraffina
Processo di produzione	Processo di essiccazione
Sollecitazione di compressione per 10% di distorsione	≥ 100 [kPa]
Resistenza alla trazione perpendicolare al piano del pannello	≥ 10 [kPa]
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	5
Capacità termica specifica	2100 [J/(kgK)]
Numeri di codice dei rifiuti secondo AVV	030105, 170201

SPESSORE IN MM	LARGHEZZA IN MM	LUNGHEZZA IN MM	M2 PER BANCALE	PEZZI	SPIGOLI	SU RICHIESTA
22	600	1500	93,600	104	smussati	
32	600	1500	63,000	70	smussati	
40	600	1500	50,400	56	smussati	
60	600	1500	34,200	38	smussati	
60	1250	2650	62,938	19	smussati	
40	580	1500	48,720	56	N+F	
60	580	1500	33,060	38	N+F	

Tutte le misure sono misure di copertura, profondità incastro a maschio e femmina 2,5 cm

ATTENZIONE: Per pannelli con incastro maschio/femmina e bordi con battuta conteggiamo le misure della copertura. Ciò si traduce in un risparmio di prezzo pari a circa il 4-6%!