



naturheld Drevotriesková doska P5

Tepore
izolujte zdravo



TECHNICKÉ ÚDAJE:

	Jednotka	P5			
	mm	10-12	15-20	> 20-22	38
Pevnosť v ohybe (pozdĺž)	N/mm ²	≥ 18	≥ 16	≥ 14	≥ 10
Pevnosť v ohybe (naprieč)	N/mm ²	≥ 18	≥ 16	≥ 14	≥ 10
Modul pružnosti (pozdĺž)	N/mm ²	≥ 2550	≥ 2400	≥ 2150	≥ 1700
Modul pružnosti (naprieč)	N/mm ²	≥ 2550	≥ 2400	≥ 2150	≥ 1700
Pevnosť v šmyku	N/mm ²	≥ 0,45	≥ 0,45	≥ 0,40	≥ 0,30
24h zväčšenie hrúbky	%	11	10	10	9
Klasifikácia formaldehydu	Klasifikácia	E1			
Prenos pary S _d	m	15/50			
Tepelná vodivosť λ	W/(m*k)	0,12			
Trieda horľavosti	Klasifikácia	D-s2, d0			

INFORMÁCIE O BALENÍ

NATURHELD DREVOTRIESKOVÁ DOSKA P5 P+D

HRÚBKA V MM	ŠÍRKA V MM (KRYCIA PLOCHA)	DĹŽKA V MM	KS/ BALENIE	M ² / PALETA
22	600	2400	40	57,60

naturheld

Strešná lata S10/Rám C24M



INFORMÁCIE O BALIENÍ

NATURHELD CE-STREŠNÉ LATY TS PODĽA DIN 4074-1 S10

HRÚBKA V MM	ŠÍRKA V MM	DĹŽKA V MM	KS/BALÍK	M ³ /BALÍK
30	50	4000	560	3,360
30	50	5000	560	4,200
40	60	4000	378	3,629
40	60	5000	378	4,536

NATURHELD HOBL'OVANÝ HRANOL C24

HRÚBKA V MM	ŠÍRKA V MM	DĹŽKA V MM	KS/BALÍK	M ³ /BALÍK
40	80	4000	308	3,942